# KoskiMel



## Melaminbeschichtete Möbelbauplatte

Koskisen-Spanplatten werden vorwiegend aus echten Holzrohstoffen hergestellt. Der Holzbestandteil der Platten liegt bei 90 Prozent. Reine Rohstoffe gewährleisten, dass unsere Platten stets von hoher Qualität und leicht zu bearbeiten sind.

Die melaminbeschichtete Möbelbauplatte KoskiMel ist in den Festigkeitsklassen P2 und P5 erhältlich. KoskiMel-Produkte wurden vom führenden finnischen Informationsdienstleister im Baugewerbe, The Building Information Foundation RTS, als erstklassige Ausbaumaterialien (Emissionsklasse M1), eingestuft.

Neben Standardfarben werden auch individuelle Farbbeschichtungen angeboten. KoskiMel-Platten ermöglichen die problemlose und schnelle Produktion komfortabler, strapazierfähiger Möbel. Gerne beschichten wir auch Platten (MDF) unserer Kunden und verwenden kundenspezifische Filme.

KoskiMel eignet sich besonders für den Innenausbau, Möbeltüren, Möbel, Küchen- und Badezimmereinrichtungen, Vorhang- und Fensterbretter, Türen und Paneele.

EASY TO CLEAN

EASY TO USE

EASY MACHINING

- Fertige Oberfläche
- Große Auswahl an Farben und Mustern
- Feuchtebeständige Oberfläche
- Leicht sauber zu halten
- Leicht zu bearbeiten
- Einheitliche Festigkeit der Platte in allen Richtungen

KOSKISEN

# KoskiMel

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Rohstoff** | Sägemehl und Hobelspäne von unseren eigenen Holzverarbeitungswerken |
| **Trägerplatte** | Spanplatten gemäß EN 312 |
| **Formaldehydklasse** | Klasse E0,5 EN 312<br>CARB/TSCA für P2 & P2Mr nach Anfrage |
| **Beschichtung** | Melaminimprägniertes Papier Möglichkeit für Mehrfachbeschichtungen (2–3) |
| **Farben** | Zusätzlich zu den Grundfarben sind verschiedene Optionen für Holzimitationen und Sonderfarben erhältlich. Die Dekore können Sie auf der Koskisen Website einsehen. Muster werden auf Anfrage versendet. |
| **Standardstärken und -formate** | 6–32 mm: 1830 x 2750 mm, stärkere Platten bis zu 40 mm: 1830 x 2630 mm. |
| **Dichte** | Je nach Stärke und Plattentyp 620–770 kg/m3 (P5), 550–740 kg/m3 (P2) |
| **Emissionsklasse** | M1 für Baumaterialien |
| **Prägung** | Glatt (SM), kristall (CR), weich (SF), glänzend (GL), matt (MT), holzmaserung (WG). |
| **Reinigung** | Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Papier- oder Stofftuch und eine milde Seifenlauge. Besonders verschmutzte Oberflächen können auch mit Alkohol oder einem alkoholhaltigen Reinigungsmittel gesäubert werden. |
| **Sonstige Informationen** | Detaillierte technische Informationen finden Sie in Koskisens Leistungsbeschreibung (Declaration of Performance, DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website. |

**Palettengrößen**

Die Standardstärken und Mengen von KoskiMel-Platten sind **fettgedruckt**. Die kleinste Verkaufseinheit der Standardprodukte ist eine Palette. Spezialabmessungen nach gesonderter Vereinbarung. Über 30 mm starke Produkte sind weiß.

| Stärke | 1830 x 2750 mm |
|---|---|
| 6 | 50 P2 |
| 8 | 50 **P2** |
| 10 | 46 **P2** |
| 12 | 40 **P2, P5** |
| 15 | 30 **P2, P2Mr** |
| 16 | 28 **P2, P5, P2Mr** |
| 18 | 26 **P2, P5, P2Mr** |
| 19 | 24 **P2** |
| 22 | 20 **P2, P2Mr** |
| 25 | 18 **P2** |
| 28 | 16 **P2** |
| 30 | 16 **P2** |
| 32 | 14 **P2** |

## Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

## Weitere Informationen

Koskisen-Spanplatten werden aus Sägespänen von unserem eigenen Sägewerk hergestellt und bestehen zu 90 % aus Holzfasern. Mit einem professionellen Qualitätsmanagement stellen wir sicher, dass Koskisen Spanplatten stets rein sind und weder Sand noch andere Verunreinigungen enthalten. Reine und hochwertige Spanplatten sind leicht zu bearbeiten und tragen dazu bei, dass die Sägeblätter länger halten.
Diese Angaben beruhen zwar auf umfangreichen Tests, sind jedoch nur als Richtwerte zu verstehen und erfolgen ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Für alle Mängel, die nicht auf eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Servicefehler des Lieferanten zurückzuführen sind, haftet der Nutzer. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch ist auf den Wert der mangelhaften Platten beschränkt. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Waren für einen bestimmten Zweck geeignet sind, es sei denn, es gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

**Koskisen Plattenindustrie**
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01
epd