KoskiFutura
Antislip



Contrachapado para suelos recubierto con un film altamente resistente

KoskiFutura Antislip es un contrachapado de abedul finlandés muy resistente revestido con un film especial antideslizante de fibra de vidrio reforzada que contiene gránulos de cuarzo. La superficie antideslizante completamente terminada es ideal para aplicaciones exigentes en la industria del transporte. El duro revestimiento protege además de la penetración de humedad.

KoskiFutura Antislip está especialmente recomendado para: Pisos de vehículos, Plataformas y rampas de carga, Tráileres, vehículos recreativos, Pabellones deportivos y parques infantiles, Apto para ser usado tanto en aplicaciones de interior como de exterior, Suelos de cámaras frigoríficas.

LOAD BEARING CAPACITY

HEAT RESISTANT

ANTISLIP

SAFETY OF FOOD

- Superficie antideslizante, calificación R12 (DIN51130)
- Revestimiento muy resistente al desgaste
- Buena estabilidad de color (6-7 según DIN54004)
- No contiene ningún derivado de cloro
- Resistente al calor y al frío -30°C / +80°C
- Alta capacidad de carga
- Homologado para su uso en productos alimentarios

KOSKISEN

KoskiFutura

Antislip

Datos técnicos

Contrachapado base	Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen
Encolado	Resina fenólica conforme a la norma EN 314-2, Clase 3 (condiciones exteriores). Los niveles de emisión de formaldehído de los paneles cumplen los requisitos de REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Clase E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revestimiento	Fibra de vidrio reforzada con gránulos de cuarzo, disponible en negro (RAL 9005) y gris (RAL 7043), la contra cara puede ser recubierta con diferentes revestimientos dependiendo de la aplicación final.
Espesores estándar	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm
Medidas estándar	1220 x 2400-3600 mm 1525 x 2400-3600 mm
Densidad	Abedul, aprox. 700 kg/m3
Tratamiento de cantos	Pintura acrílica para prevenir la absorción de humedad
Resistencia a la abrasión	Valor Taber, 32 250 ciclos (EN438-2)
Coeficiente de rodadura	225.000 ciclos aproximadamente con una carga de 300 kg (SFS 3939)
Otros datos	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para el uso al que están destinados y cumplen todos los requisitos aplicables en materia de calidad, medio ambiente y producto. Las áreas de enfoque del desarrollo de productos son la mejora de la larga vida útil, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos.
Más información: koskisen.com/sustainability

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.
Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

KOSKISEN

Industria del Tablero
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.es

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01