# KoskiCrown



## Plancher avec motif antidérapant en couronne

KoskCrown est un plancher composé d'un solide contre-plaqué revêtu d'un film phénolique. Durant l'opération de pose du film, une empreinte antidérapante en forme de couronne est imprimée à chaud sur la surface du film. Ce motif en couronne se répète selon une ligne de 60 degrés par rapport aux cotés du panneau. Ce motif est un rond de 10 mm de diamètre.

Le pouvoir antidérapant élevé du revêtement permet de conserver intactes ses propriétés antidérapantes quelles que soient les conditions climatiques et fait ainsi du KoskiCrown un matériau idéal pour les planchers techniques exigeants.

KoskiCrown convient surtout pour: Echafaudages, Plateformes de chargement, Estrades, stands, terrasses, Equipements sportifs et aires de jeux, Remorques.

ANTISLIP

EASY MACHINING

LOAD BEARING CAPACITY

- Grande capacité de résistance au chargement
- Revêtement résistant
- Surface antidérapante résistante
- Surface décorative

KOSKISEN

# KoskiCrown

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| **Contreplaqué de base** | Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais |
| **Collage** | Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3, conditions extérieures. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de REACH ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Classe E05<br>CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde) |
| **Revêtement** | Film phénolique 220 ou 440 g/m². Couleurs marron foncé standard, gris clair et foncé, argent. |
| **Épaisseurs standard** | 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 mm<br>Autre épaisseur sur demande |
| **Dimensions standard** | 1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm<br>1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm<br>1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm<br>Autres dimensions sur demande jusque 2900 x 13000 mm |
| **Densité** | Bouleau approx. 700 kg/m3 |
| **Traitement des chants** | Peinture acrylique, contre la reprise d'humidité |
| **Résistance à l'abrasion** | Valeur Taber de 800 à 1500 révolutions (EN 438-2) selon le type de revêtement |
| **Résistance à la roue** | Environ 3000 mouvements (selon le type de revêtement) avec un poids de 300 kg (SFS 3939) |
| **Classification au feu** | E17 118RII<br>Homologation FMVSS 302<br>Homologation pour planchers de véhicules 95/28/EC<br>EN 13501-1 Classe Bfl-s1 pour planchers |
| **Usinage** | Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande. |
| **Autres données** | Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen. |

### Durabilité

Les produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.
En savoir plus : koskisen.com/sustainability

### Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.
Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

**Industrie des Panneaux**
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
2412-CPR-1301-01