

# KoskiPaint



## Avec une surface prête à peindre

Koskipaint est un contreplaqué Finlandais extérieur bouleau ou combi, revêtu sur une face d'un film à peindre. Un revêtement épais et sec donnant une surface uniforme et durable. La contreface peut être revêtue d'un film d'équilibrage phénolique ou de mélamine blanche. Les deux faces du panneau peuvent être revêtues de film prêt à peindre.

L'application en usine d'un film prêt à peindre rend l'application de peinture facile et rapide et donne un aspect lisse et uniforme à la couche de finition. Pour la plupart des utilisations, deux couches seulement sont nécessaires, ce qui signifie d'importantes économies.

KoskiPaint convient surtout pour: Portes, lambris intérieurs, Bâtiments agricoles, Carrosserie industrielle, Enseignes, panneaux d'affichage, Equipements sportifs.



EASY TO  
PAINT



EASY  
MACHINING



EASY TO USE



Facile à peindre



Economie des coûts de matière et de main d'œuvre



Fini lisse et uniforme



Elimine les risques de fente et d'ondulation dus aux reprises d'humidité



KOSKISEN

## Spécifications techniques

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contreplaqué de base</b>  | Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Collage</b>               | Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3, conditions extérieures. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de REACH $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), Classe E05<br>CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde) |
| <b>Revêtement</b>            | Film à peindre phénolique à base de résine, stabilisé avec un poids total de $300 \text{ g/m}^2$ .<br>Contreface film phénolique brun foncé ou film mélamine blanc                                                                                                                        |
| <b>Épaisseurs standard</b>   | 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimensions standard</b>   | 1200 /1220/1250 x 2400/2440/2500 mm<br>1500/1525 x 3000/3050 mm<br><br>Autres dimensions sur demande                                                                                                                                                                                      |
| <b>Densité</b>               | Bouleau approx. $700 \text{ kg/m}^3$                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Traitement des chants</b> | Peinture acrylique, contre la reprise d'humidité                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Usage</b>                 | Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.                                                                                                           |
| <b>Autres données</b>        | Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen.                                                                                                         |

## Durabilité

Les produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.

En savoir plus : [koskisen.com/sustainability](https://koskisen.com/sustainability)

## Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.

Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.