KoskiStandard



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

Contreplaqué pour des applications exigeantes

Les panneaux de contreplaqué standard sont composés d'un nombre impair de placages minces disposés en fil croisé et pressés à chaud.

Le contreplaqué est remarquable pour sa résistance, longévité, légèreté, rigidité et résistance aux fissures et au gauchissement. Il peut être cintré ou fabriqué en grands panneaux compatibles pour des usages structurels.

Le contreplaqué est utilisé dans les conditions où la robustesse importante et la haute qualité sont nécessaires, spécialement pour la construction, la menuiserie et l'industrie de transport.

MULTI USE | EASY MACHINING | EASY TO USE

- Un panneau excellent pour plusieurs usages
- Très bonne rapport poids
- Panneau polyvalent pour applications diverses

KOSKISEN

KoskiStandard

Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais
Collage	Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3, conditions extérieures. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de REACH ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Classe E05 CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revêtement	S, BB, WG, WG+
Épaisseurs standard	4-50 mm Qualité S 4-21 mm et autres épaisseurs sur demande
Dimensions standard	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525 x 3000/3050/3600/4000 mm Qualité S: 1220x2440 mm, 1500x3000 mm Autres formats sur demande jusque 13000 x 2900 mm
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m3
Classement au feu	D-s2,d0 (EN 13501), ceci est valide pour les épaisseurs de 9 mm et au dessus E17 118RII pour autocars et bus 95/28/EC Approval pour les planchers de véhicules B-s1,d0 sur demande (EN 13501)
Usinage	Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.
Autres données	Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen.

Durabilité

Les produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.
En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.

Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

Industrie des Panneaux
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
2412-CPR-1301-01