KoskiDecor
Transparent



Ziera Shoes by Ziera Shoes, New Zealand

Dekoracyjna płyta ze sklejki brzozowej pokryta transparentną melaminą

KoskiDecor Transparent jest trwałym i mocnym panelem z dekoracyjnej sklejki brzozowej o ulepszonej powierzchni i fornirach wewnętrznych, które pokazują piękno ciętych rotacyjnie fornirów brzozowych w jej naturalnym kolorze. Obie strony sklejki są pokryte trwałym przeźroczystym filmem melaminowym, który poprawia jakość powierzchni i zapewnia gładkie wykończenie.

KoskiDecor Transparent jest idealnym materiałiałem do produkcji mebli, paneli ściennych oraz do przemysłu stolarskiego.

SAFETY OF TOYS | SAFETY OF FOOD | ROTARY CUT VENEER | ACOUSTIC

EASY MACHINING | INDOOR USE

- Wyselekcjonowane wysokiej klasy forniry zewnętrzne
- Dekoracyjne brzozowe powierzchnie są pokryte wytrzymałą, przeźroczystą melaminą
- Oryginalne, efektowne krawędzie sklejki, dostępne w wersji z jasnym i ciemnym klejem
- Pokazuje piękno cięcia rotacyjnego forniru brzozowego
- Nadaje się do sprzętu i zabawek dla dzieci
- Gładka półmatowa powierzchnia, higieniczna i łatwa do czyszczenia
- Nie pozostawia plam i jest bezwonny
- łatwe do obróbki przy użyciu konwencjonalnych narzędzii do drewna

KOSKISEN

KoskiDecor
Transparent

Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen z ulepszonymi, wyselekcjowanymi fornirami
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m3
Standardowe grubości	12 – 21 mm, inne grubości na życzenie.
Standardowe formaty	1220 x 2440, 1500 x 3000 mm, inne formaty na życzenie.
Jakość powierzchni	Wyselekcjonowane dekoracyjne forniry bez łączeń o wymiarach 1500 x 3000 mm. Inne jakości fornirów zewnętrznych dostępnych na życzenie.
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Pokryta wytrzymałą, przeźroczystą folią melaminową. Ze względu na powłokę powierzchni zalecane jest używanie produktu tylko wewnątrz pomieszczeń. Również, gdy są bezpośrednio narażone na promieniowanie słoneczne UV, światło przyciemnia powierzchnię drewna pod powłoką.
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności.
Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

KOSKISEN

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01