

KoskiFutura ABS

Smooth



Uniwersalny panel z błyszczącą powierzchnią

KoskiFutura ABS Smooth to mocna sklejka brzozowa pokryta gładką i błyszczącą powłoką termoplastyczną. Trwała powierzchnia przez lata zachowuje pierwotny kolor, nawet pomimo zmiennych warunków pogodowych. Ponadto jest higieniczna i łatwa w czyszczeniu.

Specjalna powłoka nadaje się do wielu zastosowań w branży motoryzacyjnej, zwłaszcza gdy potrzebne jest rozwiązanie zapewniające higienę i które można łatwo wyczyścić.

Sklejka brzozowa KoskiFutura ABS Smooth nadaje się zwłaszcza do ścian bocznych przyczep, statków rybackich, półprzyczep i przyczep skrzynkowych oraz chłodni.



EASY TO
CLEAN



CHEMICAL
RESISTANT



SAFETY OF
FOOD



UV-
RESISTANT



HEAT
RESISTANT



Trwała i odporna na wilgoć



Odporna na promieniowanie UV



Dobre przyleganie etykiet



Dobra odporność chemiczna



Odporna na skrajne temperatury: od
-40°C do 120°C



Krótką styczność z produktami
żywnościowymi



KOSKISEN

KoskiFutura ABS

Smooth

Specyfikacja techniczna

Sklejka podstawowa

Fińska sklejka brzozowa Koskisen



Łączenie

Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).

Płyta wiórowa: EN 312, klasa formaldehydu, klasa E0,5, EN 312

Powłoka

Powłoka ABS, standardowe kolory: jaskrawobiały i czarny; strona odwrotna może mieć nałożone różne powłoki, w zależności od ostatecznego zastosowania. Inne kolory dostępne na żądanie.

Standardowe grubości

9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm.

Standardowe wymiary

1220 x 3000/3600 mm
1525/1880 x 3000/3600/4000 mm

Gęstość

Okolo 700 kg/m³

Obróbka krawędzi

Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią

Odporność na zużycie

Wartość Tabera 10 000 obrotów wg EN 438-2

Odporność na zadrapania

5 N (ERICHSEN EN318)

Obróbka maszynowa

Wiercenie otworów i obróbka krawędzi podobna do T&G, skos i profile złączowe na żądanie.

Inne dane

Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com



2412-CPR-1301-01