

KoskiFutura

GRP



Panel wielorakiego wykorzystania z powłoką GRP

KoskiFutura GRP z gładką powierzchnią jest silną sklejką z fińskiej brzozy pokrytą Tworzywem Sztucznym Wzmocnionym Włóknem Szklanym. Ta trwała i gładka powierzchnia utrzymuje swój oryginalny kolor przez lata nawet wtedy, gdy jest wystawiona na zmienne warunki pogodowe. Powłoka ta zapewnia także łatwą do czyszczenia i higieniczną powierzchnię.

Trwała, specjalna powłoka ma wiele zastosowań w przemyśle transportowym, szczególnie tam, gdzie są wymagane rozwiązania, które zapewniają higienę i łatwe czyszczenie.

KoskiFutura GRP nadaje się szczególnie do: ścian bocznych przyczep, statki rybołówstwa, półprzyczepy i przyczepy skrzynkowe, wyposażenie placów zabaw, pomieszczenia zimnego przechowywania (chłodnie).



UV-
RESISTANT



CHEMICAL
RESISTANT



EASY
MACHINING



EASY TO
CLEAN



SAFETY OF
FOOD



Trwała, odporna na ścieranie i wilgoć



Odporna na ciepło: -40°C / +120°



Odporna na pleśń, plamy i korozję



Dobre przyleganie naklejek



Dobra odporność chemiczna



Odporna na promieniowanie UV



Krótki kontakt z produktami żywnościowymi



KOSKISEN

KoskiFutura

GRP



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejk Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen

Rodzaj kleju

Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).

Powłoka

Biała powłoka GRP, jasnobiała RAL 9016, strona odwrotna może mieć nałożone różne powłoki w zależności od ostatecznego zastosowania.

Standardowe grubości

9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm

Standardowe formaty

1220 x 3000/3600 mm
1525/1880 x 3000/3600/4000 mm

Gęstość

Brzoza około 700 kg/m³

Malowanie krawędzi

Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią

Odporność na zużycie

Wartość Tabera 20 000 obrotów zgodnie z EN 438-2

Odporność na zadrapanie

Wartość Erichsena 10N zgodnie z EN 318

Obróbka

Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.

Inne dane

Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com



2412-CPR-1301-01