

KoskiGranite



Panele podłogowe ze wzorem siatki, korony, karat i rubinowym

Sklejkę brzoową i płyty wiórowe KoskiGranite stworzono do zastosowań w transporcie lekkim, gdzie wymagane jest wykończenie bardzo wysokiej jakości. Szara ozdobna powłoka jest odporna na wilgoć i promieniowanie UV. Powierzchnia jest również odporna na większość powszechnie stosowanych środków chemicznych i łatwo się ją czyści.



EASY
MACHINING



EASY TO
CLEAN



Trwałość koloru



Dobra odporność na pękanie



Łatwe czyszczenie



Powierzchnia antypoślizgowa



Powierzchnia ozdobna



KOSKISEN

KoskiGranite



Specyfikacja techniczna

Sklejka podstawowa	Fińska sklejka brzożowa Koskisen
Deska podstawowa	Płyta wiórowa P5
	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Łączenie	Płyta wiórowa: EN 312, klasa formaldehydu, klasa E0,5, EN 312
Powłoka	Wielokolorowa powłoka specjalna
Standardowe grubości	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm. Inne grubości dostępne na żądanie.
Standardowe wymiary	1500/1525/1880 x 3000/3050/3600 mm
Gęstość	Okolo 700 kg/m ³
Obróbka krawędzi	Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią
Odporność na zużycie	Siatka: Wartość Tabera 450 obrotów (EN 438-2) Korona, karat, rubin: Wartość Tabera 2475 obrotów
Odporność na zadrapania	Pokrycie: 10 N (ERICHSEN EN 318) Korona, karat, rubin: 14 N (ERICHSEN EN 318)
Odporność na działanie ognia	Sklejka: Regulamin EKG/ONZ nr 118, wersja I, załączniki 6 i 8 Zatwierdzenie do użytku w podłogach pojazdów zgodnie z 95/28/WE EN 13501-1 klasa Bfl-s1 dla podłóg Odporność na działanie ognia Płyta wiórowa P5: D-s2, d0
Obróbka maszynowa	Wiercenie otworów i obróbka krawędzi podobna do T&G, skos i profile złączowe na żądanie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

