

KoskiLaser

3D



Z Mikro-multipleksowym Stabilizatorem Ukierunkowanym na Moc

KoskiLaser 3D jest fińską sklejką o gładkiej powierzchni produkowaną z technologią mikro-multipleksowego stabilizatora ukierunkowanego na moc (POMMS), która została opracowana przez Koskisen. W praktyce, oznacza to, iż panele są bardzo stabilne we wszystkich 3 wymiarach i łatwe w cięciu laserowym. Cienkie i zwarte wewnętrzne warstwy dodają dodatkowe zalety dla zastosowań związanych z wytłaczaniem.

KoskiLaser 3D jest cała z brzozy ze specjalną dodatkową bardzo cienką strukturą okleiny. Panele 3D są pokryte trwałym i trwałą powłoką takim jak powłoki, tworzywa sztuczne lub laminaty.

KoskiLaser 3D opracowano we współpracy z profesjonalnymi producentami farb i są wykonane z materiałów odnawialnych, drewna.

Technologia POMMS zapewnia, iż obrabianie Państwo panele płaskie w trakcie ich tłoczenia pod warunkiem, iż były przedtem właściwie przechowywane.

Silna i jednorodna specjalnie obrabiana brzoza jest doskonałą platformą dla utrzymania noży mocno w miejscu i wymagała dokładności wymiarowej w trakcie wielu procesów tłoczenia i cięcia. KoskiLaser 3D jest perfekcyjnym partnerem dla stalowych kontrpłyt.



EASY TO USE



LONG
LASTING



EASY
MACHINING



EASY TO
CLEAN



TIGHT
TOLERANCE

- + Stabilna wymiarowo i płaska deska
- + Gładka i twarda powierzchnia
- + Długie, ciągłe przebiegi
- + Higieniczna i łatwa do czyszczenia powierzchnia
- + Długa żywotność spowodowana konstrukcją kompozytową



KOSKISEN

KoskiLaser

3D



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen

Rodzaj kleju Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).

Powłoka Srebrny laminat pokryty folią ochronną jako pokrycie standardowe.

Standardowe grubości 16 i 18 mm
Inne grubości na żądanie.

Standardowe formaty Rozmiar standardowy 1220 x 2440 / 1500 x 2440 mm
Rozmiary narzędzi maszyn tnąco-tłoczących
Tradycyjne rozmiary paneli sklejkowych na żądanie

Gęstość Sklejka brzozowa około 820 kg/m³ (18 mm)

Malowanie krawędzi Dostępna na życzenie

Twardość powierzchni Zgodnie z twardością Brinell EN 1534
Koski Laser 3D srebrna satynowa 2,8 HB

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

