KoskiSound



Sklejka wygłuszająca

KoskiSound fińska sklejka brzozowa z 4,0 mm barierą dźwiękową w środku deski. Deski te są strukturami kompozytowymi wykonanymi ze sklejki oraz materiału pochłaniającego dźwięk. Jest to idealny materiał akustyczny dla Marynarki, Kolei i Transporu Naziemnego.

KoskiSound jest dogodna do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz. Przy jej użyciu można osiągnąć mniejsze zużycie paliwa oraz redukcję emisji CO2. Materiały te nie zawierają niebezpiecznych substancji takich jak PVC, metale ciężkie i formaldehydy.

KoskiSound nadaje się szczególnie do: podłogi w wagonach kolejowych, podłogi w autobusach, budowa statków, przedziały silnikowe.

ACOUSTIC

EASY MACHINING

- Dobre właściwości redukcji poziomu dźwięku
- Dobra siła i właściwości twardości
- Lekka waga

KOSKISEN

KoskiSound


Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Może zostać pokryta na życzenie
Standardowe grubości	16,0, 18,0 i 22 mm Tolerancja grubości +/- 1,0 mm Inne grubości na żądanie
Standardowe formaty	1220-1250 x 2500 / 1500 x 3000 mm. Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Klasyfikacja ogniowa	Aprobata 95/28EC autobusy E17 118RII autobusy
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Redukcja dźwięku dla KoskiSound

Grubość	Redukcja dźwięku Rw dB	Waga kg / m²
16	31	9,9 – 11,4
18	32	11,1-12,8
22	32	13,7-15,7

Indeks redukcji dźwięku R jest mierzony zgodnie z normą EN ISO 10140-1:2016 / EN ISO 10140-2:2020 oraz ważony indeks redukcji dźwięku RW jest określony zgodnie z ISO 717-1: 2013.



Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

KOSKISEN

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01