

# KoskiStandard



## Sklejka wszechstronnego użytku do wymagających zastosowań

Standardowa deska sklejkowa składa się z nieparzystej ilości cienkich oklein sklejonych razem pod ciśnieniem z kierunkiem słoików następnych warstw pod kątem 90°.

Sklejka wyróżnia się siłą, trwałością, lekkością, sztywnością i odpornością na rozszczepianie i odkształcanie. Może być formowana w formy zakrzywione lub nieregularne lub też może zostać uformowana w duże panele dogodne do wykorzystania strukturalnego.

Sklejka jest stosowana tam, gdzie wymagana jest specjalna wytrzymałość i wysoka jakość, szczególnie w przemyśle budowlanym, stolarskim i transporcie.



MULTI USE



EASY  
MACHINING



EASY TO USE



Doskonały panel do różnych zastosowań



Dobra waga w stosunku do parametrów wytrzymałościowych



Uniwersalna płyta do wielu zastosowań



KOSKISEN

# KoskiStandard



## Specyfikacja techniczna

|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podstawa sklejk</b>      | Fińska brzoza sklejka firmy Koskisen                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rodzaj kleju</b>         | Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde). |
| <b>Jakość wierzchnia</b>    | S, BB, WG, WG+                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Standardowe grubości</b> | 4-50 mm<br>Jakości-S 4-21 mm i inne grubości na życzenie                                                                                                                                                                                    |
| <b>Standardowe formaty</b>  | 1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm<br>1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm<br>1500/1525 x 3000/3050/3600/4000 mm<br>Jakości-S: 1220x2440 mm, 1500x3000 mm<br>Inne rozmiary na żądanie<br>13000 x 2900 mm                                      |
| <b>Gęstość</b>              | Brzoza około 700 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Klasyfikacja ogniowa</b> | D-s2,d0 (EN 13501), dla podłóg, obowiązuje dla grubości 9 mm i powyżej<br>E17 T18RII dla autobusów<br>Aprobata dla podłóg w pojazdach 95/28/EC<br>B-s1,d0 na żądanie (EN 13501)                                                             |
| <b>Obróbka</b>              | Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.                                                                                                                        |
| <b>Inne dane</b>            | Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.                                                                                  |

### Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: [koskisen.com/sustainability](https://koskisen.com/sustainability)

### Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



### Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.com](https://koskisen.com)

