

KoskiKant




Valmiiksi listoitettu kalusteaihiio

Koskisen lastulevyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden.

KoskiKant on melamiinipinnoitettu kalusteaihiiolevy, jota valmistetaan lujuusluokissa P2 ja P5. KoskiKant-levyt kuuluvat pintamateriaalien päästöluokituksessa parhaimpaan M1-luokkaan. Sopimuksesta saatavana CARB/TSCA lujuusluokille P2 ja P2Mr.

KoskiKant on 2750 mm pitkä, molemmilta pitkiä sivulta listoitettu kalusteaihiio. Levyä on saatavissa myös 1 - 4 sivua listoitettuna. Vakioväri on valkoinen. Runko- ja hyllysoirojen pintamuoto on sileä, ovisoirojen kristalli. Listoitamme tilauksesta myös asiakasmittoja ja muita melamiinivärejämme.

KoskiKant käyttökohteita ovat: kalusterungot, hyllyt, ovet, verholaudat.



+ Valmiiksi pinnoitettu kalustelevyaihiio

+ Valmiiksi listoitettut reunat

+ Helppo ja nopea asentaa

+ Helppo pitää puhtaana

+ Lujuus vakio tason eri suunnista

+ Pintamateriaalien päästöluokituksessa paras M1-luokka

+ Hyvä pinnan kosteudenkestävyys



KOSKISEN

KoskiKant

Tekniset tiedot



Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E1 EN 312 Sopimuksesta E0,5, EN312 ja CARB/TSCA tuotteille P2 ja P2Mr
Pinnoite	Melamiinihartsilla kyllästetty paperi, standardi väri on valkoinen.
Pituus	Vakiopituus 2750 mm. Muut pituudet pyynnöstä.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 620-770 kg/m ³ (P5), 550-740 kg/m ³ (P2)
Päästöluokitus	M1 rakennusmateriaalin päästöluokka
Reunanauha	Vakiosoiroissa 0,4 mm melamiinireunanauha ja erikseen tilattaessa myös 0,6 mm ABS-reunanauha. Listoitamme myös värillisillä sekä paksuilla abs-reunanauhoilla aina 3 mm:iin asti.
Pintamuodot	Sileä (SM) tai kristalli (CR)
Puhdistaminen	Pehmeällä kankaalla tai paperilla ja lievästi emäksisellä puhdistusaineella; vaikeimmat tahrat voidaan poistaa alkoholilla tai alkoholia sisältävällä puhdistusaineella.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Runko- ja hyllysoiro (2- pitkä sivua listoitettu)

Vakiopaksuudet	Vakioleveydet	Kpl/pakkaus
12	285	200
	565, 570, 585	100
15	285	160
	400	80
	565, 570, 585	80
16	285	148
	400	74
	565, 570, 585	74
18	285	132
	400	66
	565, 570, 585	66

Ovisoiro (2- pitkä sivua listoitettu)

Vakiopaksuudet	Vakioleveydet	Kpl/pakkaus
15	295	160
	395	120
	495, 595	80
16	295	148
	395	111
	495, 595	74
18	295	132
	395	99
	495, 595	66

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestävän kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.com/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

