09092026

KoskiKant



Valmiiksi listoitettu kalusteaihio

Koskisen lastulevyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden.

KoskiKant on melamiinipinnoitettu kalusteaihiolevy, jota valmistetaan lujuusluokissa P2 ja P5. KoskiKant-levyt kuuluvat pintamateriaalien päästöluokituksessa parhaimpaan M1-luokkaan. Sopimuksesta saatavana CARB/TSCA lujuusluokille P2 ja P2Mr.

KoskiKant on 2750 mm pitkä, molemmilta pitkiltä sivulta listoitettu kalusteaihio. Levyä on saatavissa myös 1 - 4 sivua listoitettuna. Vakioväri on valkoinen. Runko- ja hyllysoirojen pintamuoto on sileä, ovisoirojen kristalli. Listoitamme tilauksesta myös asiakasmittoja ja muita melamiinivärejämme.

KoskiKant käyttökohteita ovat: kalusterungot, hyllyt, ovet, verholaudat.

EASY MACHINING

INDOOR USE

EASY TO CLEAN

EASY TO USE

- Valmiiksi pinnoitettu kalustelevyaihio
- Valmiiksi listoitetut reunat
- Helppo ja nopea asentaa
- Helppo pitää puhtaana
- Lujuus vakio tason eri suunnista
- Pintamateriaalien päästöluokituksessa paras M1-luokka
- Hyvä pinnan kosteudenkestävyys

KOSKISEN

KoskiKant

Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	E0,5, EN312 ja sopimuksesta CARB/TSCA
Pinnoite	Melamiinihartsilla kyllästetty paperi, standardi väri on valkoinen.
Pituus	Vakiopituus 2750 mm. Muut pituudet pyynnöstä.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 620-770 kg/m3 (P5), 550-740 kg/m3 (P2)
Päästöluokitus	M1 rakennusmateriaalin päästöluokka
Reunanauha	Vakiosoiroissa 0,4 mm melamiinireunanauha ja erikseen tilattaessa myös 0,6 mm ABS-reunanauha. Listoitamme myös värillisillä sekä paksuilla abs-reunanauhoilla aina 3 mm:iin asti.
Pintamuodot	Sileä (SM) tai kristalli (CR)
Puhdistaminen	Pehmeällä kankaalla tai paperilla ja lievästi emäksisellä puhdistusaineella; vaikeimmat tahrat voidaan poistaa alkoholilla tai alkoholia sisältävällä puhdistusaineella.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Runko- ja hyllysoiro (2- pitkää sivua listoitettu)

Vakiopaksuudet	Vakioleveydet	Kpl/pakkaus
12	285 565, 570, 585	200 100
15	285 400 565, 570, 585	160 80 80
16	285 400 565, 570, 585	148 74 74
18	285 400 565, 570, 585	132 66 66

Ovisoiro (2- pitkää sivua listoitettu)

Vakiopaksuudet	Vakioleveydet	Kpl/pakkaus
15	295 395 495, 595	160 120 80
16	295 395 495, 595	148 111 74
18	295 395 495, 595	132 99 66

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522

PEFC PEFC/02-31-235

CE 2412-CPR-1301-01