

KoskiPly

Standard



Monikäyttöinen perusvaneri

KoskiPly Standard ohutvaneri levyt valmistetaan sorvatuista koivuviiluista. Levyjen pintaviiluna on 0,5 mm paksu sorvattu, paikkaamaton ehjä pintaviilu. Väliwiiluna käytetään 1,5 mm paksuja sorvattuja viiluja.





Viilut ladotaan siten, että päällekkäisten viilujen syysuunnat ovat kohtisuorassa toisiaan vasten. Ristiladonta tekee vanerista lujan, monikäyttöisen levyn. Siisti, hiomaton pinta mahdollistaa levyjen jatkotyöstön useisiin kohteisiin.

EASY
MACHINING

MULTI USE



EASY TO USE

-  Hyvälaatuinen vaneri moneen käyttökohteeseen
-  Helppo työstää
-  Hyvä ja sileä pinnanlaatu
-  Monikäyttöinen yleislevy



KoskiPly

Standard



Tekniset tiedot

Exterior: Fenoliformaldehydi liima, joka täyttää eurooppalaisen standardin EN-314-2: luokka 3 (exterior) vaatimukset.

Liimaus

Interior: Ureaformaldehydi liima, joka täyttää eurooppalaisen standardin EN-314-2: luokka 1 kuivissa tai luokka 2 kosteissa olosuhteissa.

Vanerit täyttävät Ultra Low Emission Formaldehyde (ULEF) vaatimukset formaldehydi emissioille.

Sorvattu paikkaamaton viilu.

Pintalaatu

Tarjolla olevat pintalaatuluokat
S/BB
BB/BB
WG/WG

Paksuudet

4 mm - 4 ply
7 mm - 6 ply

Levykoot

Interior 1220 x 2440 mm / 2440x1220 mm
Exterior 1220 x 2440 mm / 2440x1220 mm

Tiheys

n. 700 kg/m³

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestäväen kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.com/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia. Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

