

VANERIKOIVUTUKKI

Toimituspaikka: Järvelän vaneritehdas

Vika	Vian enimmäismäärä 15 dm:n matkalla
Oksat • terveet oksat • oksaryhmä (*2 ja poikaoksat • kuivat ja lahot oksat • suuret oksakymyt(*3	max lpm 70 mm (*1 ei sallita max lpm 40 mm ja enintään 5 kpl/tukki (*4 max lpm 40 mm ja enintään 5 kpl/tukki (*4
Lenkous 15 dm pitkässä tukin osassa sen latvaläpimitalla	18-24 cm max 20 mm Tukin on mahdollista 24+ cm max 40 mm 65 cm lieriön läpi
Lahoton koro, umpihaava	Sallitaan yhdellä sivulla 10% syvä tukin läpimitasta
Kovaa värillistä puuta sallitaan sydämessä keskellä	latva lpm 18-24 cm 1/3 läpimitasta lpm yli 24 cm 1/2 läpimitasta

Vaneritukissa ei sallita lainkaan: Lahopohjaisia koroja, pehmeää lahoa, pintahalkeamia, monivääryyttä, jyrkkiä mutkia, juurenniskoja, korjuuvaurioita (*4

Kaksi maksimivikaa sisältävä rungon osa on vaneripuiksi kelpaamaton.

Tukin pituus mitataan alla mainituille määräpituuksille (+ - 3 cm).

Välivähennys; Tukissa saa olla laatuvaatimukset alittavaa kohtaa max 15 dm, jos molemmilla puolilla on vähintään 15 dm laadun täyttävää puuta. Välivähennystä ei käytetä 33 ja 41 dm:n tukeilla ja 46 dm tukilla max välivähennys on 12 dm. Välivähennetty osuus vähennetään erän kuutiomäärästä.

Tuoreus: 1.4- 30.9 katkotut tukit on tuotava tehtaalle 3 viikon kuluessa
1.10- 31.12 katkotut tukit on tuotava tehtaalle 31.3 mennessä.
1.1-31.3 katkotut tukit on tuotava tehtaalle 31.5 mennessä

TUKKIEN MITAT

Minimiläpimita 18,0 cm kuoren päältä ohuimmalta puolelta
Maksimiläpimita 65 cm kuoren päältä.
Pituudet: halutuin 54, 57, 61, 67 dm
hyvät pituudet 41, 46 ja 49 dm
apumitta 33 dm (ei haluttu)
33 dm ja 41 dm pituisten tukkien pitää olla virheettömiä

(*1 Oksien paksuus mitataan niiden tummasta osasta puun poikkisuuntaisesti.

(*2 Oksaryhmäksi katsotaan vähintään 3 isoa oksakymyä tai/ja 3 cm:n oksaa, jotka ovat enintään 20 cm:n pituisella rungon osalla.

(*3 Alle 5 mm:n oksia ei lueta oksamäärään.

(*4 Korjuuvaurioita eli halkeamia, syviä piikkirullan jälkiä