

Ominaislujuudet EN 312 mukaisille P4-luokan lastulevyille.

Paksuus mm	> 6-10	> 10-13	> 13-20	> 20-25	> 25-32	> 32-40
Taivutuslujuus (N/mm ²)	16	16	15	13	11	9
Taivutuskimmomoduuli (N/mm ²)	2300	2300	2300	2050	1850	1500
Poikittaisvetolujuus (N/mm ²)	0,40	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
24 h turpoama (%)	19	16	15	15	15	14

Ominaisarvo	Suorituskyky	Standardi
Formaldehydipitoisuus	E1 (E0.5 pyynnöstä)	EN 13986
Paloluokitus	D-s2, d0	
Vesihöyryn läpäisevyys	3...7x10-12 kg/msPa	
Ilmaääneneristävyyys	NPD	
Äänen absorptio	NPD	
Lämmön johtavuus	0,13 W/mK	
Iskun kestävyys	NPD	
Mekaaninen kestävyys EN 1995-1-1	Taulukko 3.1 Taulukko 3.2	
Biologinen kestävyys EN 335	Luokka 1	
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	≤ 5 ppm	

Edellä 1. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 6. kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on kohdassa 3. ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut 02.12.2025.

Santtu Eilamo

Santtu Eilamo

Laatupäällikkö, Levyteollisuus



: **Koskisen**
 : Tehdastie 2 | 16600, Järvelä, Finland
 : +358 20 553 41 | info@koskisen.com
 : VAT No FI0148241-9 | Reg. Office Kärkölä